

มาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย วิธีทดสอบเพื่อประเมินสภาพสมบูรณ์ของเนื้อคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ (Radar)

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการใช้ Radar ในการตรวจสอบสภาพภายในของโครงสร้างคอนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาตำแหน่งของเหล็กเสริมหรือท่อทั้งที่เป็น โลหะและโลหะ การคำนวณระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม ความลึกของช่องว่างที่อยู่ภายใน และความหนาของชั้นคอนกรีต
- 1.2 ค่าที่มีการกล่าวถึงในมาตรฐานนี้กำหนดให้มีหน่วยตามระบบหน่วยระหว่างประเทศ (SI)

2. นิยาม

“เรดาร์ (Radar)” หมายถึง ระบบการตรวจจับวัตถุด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ในย่านของคลื่นวิทยุ (Radio Detection and Ranging) โดยความถี่ของคลื่นเรดาร์มีค่าตั้งแต่ 10 กิโลเฮิร์ตซ์ ถึง 3 กิกะเฮิร์ตซ์

“ช่องว่างในคอนกรีต (Void)” หมายถึง โพรงอากาศซึ่งอาจจะมีลักษณะแห้ง หรืออิมดัวด้วยของเหลวก็ได้ และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยทั่วไปช่องว่างในคอนกรีตจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของมวลรวมหยาบ

“ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant)” หมายถึง ค่าคงที่ที่แสดงถึงลักษณะการอนุญาตให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันของแต่ละวัสดุ

3. อุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์


- 3.1 ตัวรับส่งสัญญาณ (Antenna with Transmitter and Receiver) เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับและส่งคลื่นเรดาร์ โดยตัวส่งสัญญาณ (Transmitter) ทำหน้าที่ส่งคลื่นเรดาร์ที่มีพลังงานต่ำ (ไม่เกิน 20 วัตต์) เข้าสู่โครงสร้างคอนกรีตและตัวรับสัญญาณทำหน้าที่รับสัญญาณที่สะท้อนมาจากโครงสร้างคอนกรีต หมายเหตุ โดยทั่วไปความถี่ของเรดาร์สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในช่วงระหว่าง 500 เมกะเฮิร์ตซ์ ถึง 2 กิกะเฮิร์ตซ์
- 3.2 อุปกรณ์แสดงผล (Display Device) เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลของคลื่นเรดาร์ที่สะท้อนกลับมาจากโครงสร้างซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
- (1) Grey-Level Chart Recorder เป็นภาพที่แสดงความเข้มข้น หรือ ขนาดของสัญญาณเรดาร์ที่แต่ละตำแหน่งและเวลา
 - (2) Oscilloscope เป็นเครื่องมือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าโดยใช้หลอดสุญญากาศที่ผลิตรังสีอิเล็กตรอนจากขั้วบวก สามารถบันทึกคลื่นลงให้เห็นบนจอได้
 - (3) หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมการแสดงผลแบบสี เป็นระบบการแสดงผลที่เชื่อมต่อกับข้อมูลการวัดที่เป็นดิจิทัลและแสดงผลเป็นภาพกราฟิกเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้หลากหลายมากขึ้น

3.3 แหล่งพลังงาน (Power Source) เป็นแหล่งพลังงานสำหรับคลื่นเรดาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ที่มีความต่างศักย์ 12 โวลต์ อุปกรณ์โดยทั่วไปสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ได้

4. วิธีการใช้งานเครื่องตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์

4.1 การสอบเทียบ (Calibration)

- (1) ค่าเวลามาตรฐานสำหรับการปรับแก้ (Calibration Time Constant, C_T) ตรวจวัดได้จากการทดสอบเครื่องรับส่งคลื่นเรดาร์กับแผ่นเหล็กสองแผ่นที่มีระยะห่างคงที่ (d_c) โดยใช้วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองแผ่น แผ่นโลหะบนควรมีขนาดประมาณ 125x125 มิลลิเมตร และแผ่นโลหะล่างควรมีขนาดประมาณ 300x300 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นควรมีค่าประมาณ 300 มิลลิเมตร
- (2) วัดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์จากอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่แล้ว
- (3) วัดระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างคลื่นที่สะท้อนจากแผ่น โลหะบนและแผ่น โลหะล่าง ค่าดังกล่าวคือค่าเวลามาตรฐานสำหรับการปรับแก้ (Calibration Time Constant, C_T)



รูปที่ 1 แผ่นสอบเทียบเวลามาตรฐาน ตามมาตรฐาน ASTM D4748

(ข้อ 4.1)

4.2 การวัดค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant)

การคำนวณ หรือประเมินค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีตใน โครงสร้างอย่างถูกต้องเพื่อตรวจวัด ตำแหน่งของวัตถุหรือช่องว่างที่อยู่ใน โครงสร้างคอนกรีต ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- (1) วัดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ในจุดที่รู้ตำแหน่งแน่นอนของวัตถุที่อยู่ใน โครงสร้าง ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาคอนกรีตหุ้มเหล็ก หรือกำแพงคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากเกินไป เพื่อคำนวณค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดดังกล่าวได้ ให้ประมาณจากค่ามาตรฐานของวัสดุแต่ละชนิด
- (2) ตรวจวัดระยะเวลาที่คลื่นเรดาร์ใช้ในการสะท้อนกลับมาที่ตัวรับส่งสัญญาณ
- (3) คำนวณค่าคงที่ไดอิเล็กทริกตามสมการต่อไปนี้

$$\epsilon_r = \left[\frac{\Delta t \times d_c}{2 \times T \times C_T} \right]^2 \quad (1)$$

โดย

ϵ_r : ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีต

Δt : เวลาที่คลื่นใช้ในการสะท้อนกลับมาที่ตัวรับส่งสัญญาณ

d_c : ระยะทางระหว่างแผ่นเหล็ก

T : ความหนาของวัสดุที่วัด

C_T : เวลามาตรฐานสำหรับการปรับแก้

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ได้จากการคำนวณสามารถใช้กับ โครงสร้างคอนกรีตชนิดเดียวกันและอยู่ในสภาวะ เหมือนกัน

5. ขั้นตอนการตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์

5.1 เคลื่อนตัวรับส่งสัญญาณเรดาร์ไปตามผิว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการตรวจสอบ ไม่ควร เคลื่อนตัวรับส่งสัญญาณเร็วเกินไปจนมีผลกับความแม่นยำของการวัด กรณีเครื่องวัดตรวจจับสัญญาณ ตามช่วงเวลา ความเร็วของการเคลื่อนที่ตัวรับส่งสัญญาณจะมีผลต่อความละเอียดของการวัด

5.2 วิเคราะห์แยกสัญญาณที่สะท้อนมาจากผิวของ โครงสร้างคอนกรีต และสัญญาณที่สะท้อนมาจากวัตถุ ต่างๆใน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.3 คำนวณเวลาที่คลื่นเรดาร์ใช้เดินทางและสะท้อนกลับจากแต่ละวัตถุ เพื่อคำนวณหาตำแหน่งของวัตถุ ต่างๆที่อยู่ใน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ และข้อควรระวัง

6.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ

- (1) **ความชื้นของคอนกรีต** : เนื่องจากน้ำมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงกว่าคอนกรีตมาก กรณีความชื้น ของ คอนกรีตไม่คงที่อาจมีผลต่อการคำนวณตำแหน่งของวัตถุหรือช่องว่างในคอนกรีต

(2) การซ้อนกันของวัตถุในโครงสร้างคอนกรีต : เนื่องจากการทดสอบด้วยวิธีนี้อาศัยการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ จึงมีข้อจำกัดสำหรับการตรวจสอบวัตถุที่อยู่ซ้อนกันในโครงสร้าง วิธีการนี้จะไม่สามารถแยกแยะวัตถุที่อยู่ซ้อนกันได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่วัตถุดังกล่าวมีรูปร่างไม่แน่นอน

6.2 ข้อควรระวัง

- (1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ อาจจะไม่ปล่อยพลังงานในช่วงของไมโครเวฟซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้นผู้ดำเนินการตรวจสอบจึงควรอยู่นอกเหนือจากจุดเสี่ยง เช่น พื้นที่ใต้เสาอากาศ ระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน
- (2) คลื่นเรดาร์ที่ออกจากเครื่องทดสอบอาจจะส่งผลกระทบต่อสัญญาณการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเสาอากาศไม่ได้อยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่ถูกต้อง ควรควบคุมให้คลื่นเรดาร์ที่ถูกลอยออกมาไม่ทิศทางเข้าสู่โครงสร้างที่ต้องการตรวจสอบ

7. การแปลความผลการทดสอบ

7.1 ตรวจสอบสภาพภายในของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นได้จากภาพของคลื่นที่สะท้อนมาจากแต่ละตำแหน่ง โดยเปรียบเทียบลักษณะคลื่นที่สะท้อนมาจากจุดที่ไม่มีวัตถุอื่นและจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง

7.2 ความลึกของวัตถุที่อยู่ในโครงสร้างคอนกรีตหรือความหนาของชั้นคอนกรีตสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$T = \frac{\Delta t \times d_c}{2\sqrt{\epsilon_r \times C_T}} \quad (2)$$

โดย

T : ความหนาของวัสดุที่ทำการวัดได้

ϵ_r : ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีต

Δt : เวลาที่คลื่นใช้ในการสะท้อนกลับมาที่ตัวรับส่งสัญญาณ

d_c : ระยะทางระหว่างแผ่นเหล็ก

C_T : เวลามาตรฐานสำหรับการปรับแก้

8. เอกสารอ้างอิง

- 8.1 ACI 228.2R-98 Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures - Reported by ACI committee 228
- 8.2 BS 1881 – 201: 1986, Testing Concrete. Guide to the Use of Non-Destructive Methods of Test for Hardened Concrete
- 8.3 ASTM D4748-98 Standard Test Method for Determining the Thickness of Bound Pavement Layers Using Short-Pulse Radar

ภาคผนวก 1 หลักการของคลื่นเรดาร์ในคอนกรีต

1. การตรวจสอบคอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ อาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ เมื่อกระทบกับรอยต่อระหว่างวัตถุที่สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างกันมาก คลื่นเรดาร์จะสะท้อนและหักเหเมื่อกระทบกับรอยต่อดังกล่าว และขนาดของคลื่นสะท้อนมีความสัมพันธ์กับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric Constants) ของวัตถุทั้งสองดังสมการ

$$\frac{A}{A_0} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} - \sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1} + \sqrt{\epsilon_2}} \quad (3)$$

โดยที่

A : ขนาดของคลื่นสะท้อน

A_0 : ขนาดของคลื่นเริ่มต้น

ϵ_1 : ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของตัวกลางที่ 1

ϵ_2 : ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของตัวกลางที่ 2

การตรวจสอบลักษณะภายใน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีตและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัตถุที่อยู่ใน โครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นช่องว่าง โลหะ หรือ วัสดุอื่น โดยความแตกต่างระหว่างคอนกรีตและโลหะ หรือ ช่องว่างนั้นเพียงพอต่อการตรวจสอบในกรณีทั่วไป

ระยะห่างจากผิวคอนกรีตของวัตถุที่อยู่ใน โครงสร้างคอนกรีต คำนวณได้จากเวลาที่คลื่นเรดาร์ใช้ในการเดินทางไปและสะท้อนกลับดังแสดงในสมการ

$$T = \frac{\Delta t \times c}{2\sqrt{\epsilon_r}} \quad (4)$$

โดย

T : ระยะห่างของวัตถุจากผิวคอนกรีต

ϵ_r : ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีต

Δt : เวลาที่คลื่นใช้ในการสะท้อนกลับที่ตัวรับส่งสัญญาณ

c : ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศ (3×10^8 เมตรต่อวินาที)

ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของคอนกรีตมีค่าเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนผสม ประเภทของวัสดุที่ใช้ผสม และความชื้นของคอนกรีต ซึ่งสามารถตรวจวัดได้หากมีส่วนของ โครงสร้างที่มีความหนาเหมาะสม

2. ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุต่างๆมีค่าแตกต่างกันดังแสดงไว้ในตารางที่ 1


ตารางที่ 1 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุประเภทต่างๆ

วัสดุ	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
อากาศ	1
น้ำ	80 - 88
ทราย	2-6
หิน	5 - 12
คอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1	6 - 11
คอนกรีตผสมแอสฟัลต์	3 - 5

3. การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตด้วยเรดาร์สามารถใช้ในการตรวจสอบวัสดุต่างๆที่อยู่ในโครงสร้างคอนกรีต โดยอาศัยความแตกต่างระหว่างความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านวัสดุเหล่านี้เทียบกับความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านคอนกรีต อย่างไรก็ตามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านโลหะที่นำไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงทำให้เรดาร์สามารถตรวจสอบหาโลหะในโครงสร้างได้ชัดเจนกว่าวัสดุอื่น เช่น พลาสติก หรือท่อ PVC


ภาคผนวก 2 ตัวอย่างผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

- รูปที่ 2 แสดงผลการวัดตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเหล็กเสริมขนาดต่างๆกัน โดยการใช้เรดาร์สามารถช่วยหาดำแหน่งของเหล็กเสริมที่อยู่ในโครงสร้างได้ โดยจุดบนสุดของส่วนโค้งแสดงถึงตำแหน่งของเหล็กเสริม ดังแสดงในรูปที่ 2 อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถสังเกตได้ว่าเหล็กที่มีขนาดแตกต่างกันก็จะให้ผลการวัดที่มีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งทำให้วิธีการเรดาร์มีข้อจำกัดในการวัดขนาดของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปที่ 2: ตัวอย่างผลแบบ Grey-Level Chart แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้างที่มีเหล็กเสริมอยู่ด้านใน (ข้อ 9.3)


2. รูปที่ 3 แสดงผลการวัดตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเหล็กเสริมขนาดเท่ากันแต่มีระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมต่างกัน โดยจุดบนสุดของส่วนโค้งแสดงถึงตำแหน่งของเหล็กเสริม



รูปที่ 3 ตัวอย่างผลแบบ Grey-Level Chart แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้าง
ที่มีเหล็กเสริมอยู่ด้านในกรณีเหล็กเสริมมีระยะห่างต่างกัน
(ข้อ 9.3)

3. รูปที่ 4 แสดงผลการวัดตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีท่อพีวีซี ลวดพันเกลียว (Strand) ท่อร้อยลวดอัดแรง (Conduct Multi Wires) และท่อเหล็ก


จะเห็นว่าสัญญาณสะท้อนจากท่อพีวีซี จะไม่ชัดเจนเท่ากับท่อเหล็ก เนื่องจากความแตกต่างระหว่างค่าไดอิเล็กทริกของคอนกรีตกับท่อพีวีซี น้อยกว่าความแตกต่างระหว่างค่าไดอิเล็กทริกของคอนกรีตกับท่อเหล็ก



รูปที่ 4 ตัวอย่างผลแบบ Grey-Level Chart แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้างที่มีท่อชนิดต่างๆ ภายใน (ข้อ 9.3)

4. รูปที่ 5 แสดงผลการวัดตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีโพรงโดยจำลองจากถุงพลาสติกหุ้มมวลรวมหยาบ และแผ่นโฟมที่ระดับความลึกเดียวกัน และมีขนาดต่างๆ กัน

จะเห็นได้ว่าสัญญาณสะท้อนจากถุงพลาสติกหุ้มมวลรวมหยาบและแผ่นโฟม จะไม่ชัดเจนเท่ากับเหล็กเสริมหรือท่อเหล็กเนื่องจากความแตกต่างระหว่างค่าไดอิเล็กทริกน้อยกว่ากรณีคอนกรีตกับเหล็กเสริมหรือท่อเหล็ก




รูปที่ 5 ตัวอย่างผลแบบ Grey-Level Chart แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้างที่มีโพรงภายใน ที่ระดับความลึกเดียวกัน แต่มีขนาดต่างกัน

(ข้อ 9.3)

5. รูปที่ 6 แสดงผลการวัดตัวอย่างทดสอบคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีโพรงโดยจำลองจากถุงพลาสติกหุ้มมวลรวมหยาบ และแผ่น โฟมที่ความลึกต่างๆ กัน

จะเห็นได้ว่าสัญญาณสะท้อนจากถุงพลาสติกหุ้มมวลรวมหยาบและแผ่น โฟม จะไม่ชัดเจนเท่ากับเหล็กเสริมหรือท่อเหล็กเนื่องจากความแตกต่างระหว่างค่าไดอิเล็กทริกน้อยกว่ากรณีกอนกรีตกับเหล็กเสริมหรือท่อเหล็ก



รูปที่ 6 ตัวอย่างผลแบบ Grey-Level Chart แสดงผลการตรวจสอบโครงสร้างที่มีโพรงภายในที่ความลึกต่างกัน (ข้อ 9.3)